

Evolution

Характеристики товару

Відповідно / According: DIN EN 14465: 2006



Довжина рулону / Roll length	:	~50 м
Робоча ширина / Usable width	:	145 см (± 2 см)
Вага / Weight	:	320 г/м² (± 5%)
Склад / Composition	:	100% Поліестер / Polyester

Тест / Test	Метод тестування Test method	Од. вим. Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утїк / Weft
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Циклів / Revs.	100 000	
Тест на пілінг / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000)	Балів / Grade	5	
Розсунення шва / Seam slippage	EN ISO 13936-2	мм	2,0	1,8
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1	Н (%)	1276 (60,4)	1089 (29,9)
Міцність на розрив / Tear strength	EN ISO 13937-3	Н	94,1	99,3
Стійкість фарбування до тертя / Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Балів / Grade	сухий / dry	вологий / wet
			4-5	4-5
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Балів / Grade	4-5	

Азобарвники / AZO dye stuffs	:	Не виявлено / Undetectable
Негорючість / Fire protection	:	На замовлення / On request (BS 5852)
Додаткова інформація / Additional information	:	Продукт відповідає директиві ЄС 2002/61/ЄС та Європейській Директиві про хімічні речовини (ЄС) № 1907/2006 (REACH) Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

Випробування проведені / Tested by	:	CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany
------------------------------------	---	---

Результати випробувань були зібрані з різних зразків і тому представляють середні орієнтовні значення.
Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.