

Now or Never
Характеристики товару



Робоча ширина / Usable width : мін. 140 см
 Вага / Weight : 420 г/м² (± 5%)
 Склад / Composition : 100% Перероблений поліестер / Recycled polyester

| Тест / Test | Метод тестування / Test method | Од. вим. / Unit | Результат / Result | | |
|---|---|---|--------------------|--------------|------------|
| | | | Основа / Warp | Утік / Weft | |
| Міцність при розтягуванні / Tensile strength | EN ISO 13934-1:2013 | Н | 495-547 | 600-660 | |
| Стійкість до стирання / Abrasion resistance | EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017 | Циклів / Revs. | 90 000 – >100 000 | | |
| Міцність на розрив / Tear growth resistance | EN ISO 13937-3:2002 | Н | 49-54 | 95-104 | |
| Розсунення шва / Resistance to seam slippage | EN ISO 13936-2:2004 (180 Н) | мм | 0.5-0.7 | 1.1-1.3 | |
| Стійкість до пілінгу / Pilling resistance | EN ISO 12945-2:2021 (2 000) | Балів / Grade | 3-4 | | |
| Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light | EN ISO 105 B02:2014-11 | Балів / Grade | Світлі тони | Середні тони | Темні тони |
| | | | 5 | 5 | 5 |
| Стійкість фарбування до сухого тертя / Fastness to rubbing dry | EN ISO 105-X12:2016 | Балів / Grade | 5 | 4-5 | 4-5 |
| Стійкість фарбування до вологого тертя / Fastness to rubbing wet | EN ISO 105-X12:2016 | Балів / Grade | 4-5 | 5 | 4-5 |
| Негорючість / Ignitability | EN 1021-1 BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 0 (сигарета) CAL TB 117 | Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified | | | |
| Захист від вогню / Fire Protection | BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 1 EN1021-2 (сірник) | Додаткова послуга / Additional service | | | |

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
 Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.