



Puente

Характеристики товару



STANDARD
100



Робоча ширина / Usable width	:	мін. 140 см
Вага / Weight	:	500 г/м ² (± 5%)
Склад / Composition	:	95% Поліестер / Polyester; 5% Бавовна / Cotton

Тест / Test	Метод тестування / Test method	Од. вим. / Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утїк / Weft
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1:2013	Н	1359-1502	948-1048
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017	Циклів / Revs.	> 100 000	
Міцність на розрив / Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	Н	267-295.2	122.2-135
Розсунення шва / Resistance to seam slippage	EN ISO 13936-2:2004 (180 Н)	мм	2.6-3.0	3.7-4.2
Стійкість до пілінгу / Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 (2 000)	Балів / Grade	4	
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	Балів / Grade	Світлі тони	Темні тони
			>5	>5
Стійкість фарбування до сухого тертя / Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	5	5
Стійкість фарбування до вологого тертя / Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	Балів / Grade	4-5	4-5
Негорючість / Ignitability	EN 1021-1 BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 0 (сигарета) CAL TB 117	Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified		
Захист від вогню / Fire Protection	BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 1 EN1021-2 (сірник)	Додаткова послуга / Additional service		

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.