

Euphoria

Характеристики товару

Відповідно / According: DIN EN 14465: 2006

Довжина ролону / Roll length	:	~50 м
Робоча ширина / Usable width	:	142 см (± 2 см)
Вага / Weight	:	550 г/м ² (± 5%)
Склад / Composition	:	100% Поліестер / Polyester



UNIQUE COLLECTION BY SIC

Тест / Test	Метод тестування / Test method	Од. вим. / Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утїк / Weft
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Циклів / Revs.	>100 000	
Тест на пілінг / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000)	Балів / Grade	4	
Розсунення шва / Seam slippage	EN ISO 13936-2	мм	3,5	2,0
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1	Н (%)	780 (27,5)	764 (18,5)
Міцність на розрив / Tear strength	EN ISO 13937-3	Н	120,0	103,8
Стійкість фарбування до тертя / Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Балів / Grade	сухий / dry	вологий / wet
			5	5
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Балів / Grade	>5	

Азобарвники / AZO dye stuffs	:	Не виявлено / Undetectable
Негорючість / Fire protection	:	На замовлення / On request (BS 5852)
Додаткова інформація / Additional information	:	Продукт відповідає директиві ЄС 2002/61/ЄС та Європейській Директиві про хімічні речовини (ЄС) № 1907/2006 (REACH) Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.

Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

Випробування проведені / Tested by	:	CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Krackser Straße 12 33659 Bielefeld Germany
------------------------------------	---	---

Результати випробувань були зібрані з різних зразків і тому представляють середні орієнтовні значення.
Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

ТОВ «Декора Груп»

📍 вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051

☎ +380 (97) 925 47 56