



Gelato

Характеристики товару



Робоча ширина / Usable width : мін. 140 см
 Вага / Weight : 410 г/м² (± 10%)
 Склад / Composition : 100% Поліестер / Polyester

| Тест / Test | Метод тестування / Test method | Од. вим. / Unit | Результат / Result | | |
|---|---|-----------------|---|--------------|------------|
| | | | Основа / Warp | Утїк / Weft | |
| Міцність при розтягуванні / Tensile strength | EN ISO 13934-1:2013 | Н | 730-820 | 540-600 | |
| Стійкість до стирання / Abrasion resistance | EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017 | Циклів / Revs. | > 100 000 | | |
| Міцність на розрив / Tear growth resistance | EN ISO 13937-3:2002 | Н | 69-76 | 42-47 | |
| Розсунення шва / Resistance to seam slippage | EN ISO 13936-2:2004 (180 Н) | мм | 2.3-2.7 | 2.3-2.7 | |
| Стійкість до пілінгу / Pilling resistance | EN ISO 12945-2:2021 (2 000) | Балів / Grade | 5 | | |
| Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light | EN ISO 105 B02:2014-11 | Балів / Grade | Світлі тони | Середні тони | Темні тони |
| | | | 4 | 5 | 5 |
| Стійкість фарбування до сухого тертя / Fastness to rubbing dry | EN ISO 105-X12:2016 | Балів / Grade | 5 | | |
| Стійкість фарбування до вологого тертя / Fastness to rubbing wet | EN ISO 105-X12:2016 | Балів / Grade | 4-5 | | |
| Утворення зачіпок / Snagging | BS8479:2008 | Балів / Grade | 5X | | |
| Негорючість / Ignitability | EN 1021-1 BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 0 (сигарета) CAL TB 117 | | Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified | | |
| Захист від вогню / Fire Protection | BS 5852: р. 1: 1979, джерело запалювання 1 EN1021-2 (сірник) | | Додаткова послуга / Additional service | | |

Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій товару.
 Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

ТОВ «Декора Груп»

□ вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051

☎ +380 (97) 925 47 56