

Matador



Характеристики товару

Робоча ширина / Usable width	:	мін. 140 см
Вара / Weight	:	580 г/м² (± 5%)
Склад / Composition	:	67% Поліестер / Polyester, 33% Поліуретан / Polyurethane

Тест / Test	Метод тестування Test method	Од. вим. Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утїк / Weft
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Циклів / Revs.	50 000	
Стійкість до стирання / Abrasion resistance	EN ISO 5470-2 (51 200)	Балів / Grade	1-2 (незначні зміни)	
Тест на пілінг / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000)	Балів / Grade	5	
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1	H	700	600
Міцність на розрив / Tear growth	EN ISO 13937-3	H	50	40
Стійкість до старіння під впливом вологи / Humidity ageing	EN 12749		1	
Міцність зчеплення покриття з основою / Coating adhesion	EN ISO 2411		A1	
Стійкість до багаторазового згинання / Flex resistance	EN ISO 32100 (100 000)		no change / без змін	
Стійкість фарбування до тертя / Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Балів / Grade	сухий / dry	вологий / wet
			4	4-5
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Балів / Grade	4-5	
Негорючість / Ignitability	EN 1021-1 джерело запалювання сигарета		Тест пройдено, займання не виявлено / Passed – no burning identified	

Ефект утворення катишків є природним процесом, тому його неможливо повністю усунути. Перенесення барвника з тканин насичених і темних кольорів на світлі тканини є неминучим. У разі зачеплення за гострі предмети слід очікувати витягування ниток. Відхилення у відтінках кольорів є допустимими з технологічних причин.

The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons.

ТОВ «Декора Груп»

□ вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051

☎ +380 (97) 925 47 56