DEKORA GROUP
upholstery fabrics

fabb

Quinn



Характеристики товару

Робоча ширина / Usable width	:	мін. 140 см
Вага / Weight	:	390 г/м^2 (± 5%)
Склад / Composition	:	100% Поліестер / Polyester

Тест / Test	Метод тестування Test method	Од. вим. Unit	Результат / Result	
			Основа / Warp	Утік / Weft
Стійкість до стирання /Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Циклів / Revs.	50 000	
Тест на пілінг / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000)	Балів / Grade	4	
Розсунення шва / Seam slippage	EN ISO 13936-2	мм	1,0	2,0
Міцність при розтягуванні / Tensile strength	EN ISO 13934-1	Н	600	650
Міцність на розрив / Tear growth	EN ISO 13937-3	Н	45	40
Стійкість фарбування до тертя / Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Балів / Grade	сухий / dry	вологий / wet
			4-5	4-5
Стійкість фарбування до світла / Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Балів / Grade	4-5	
Стійкість до пошкоджень домашніми тваринами (стійкість до зачіпок) / Pet Proof (snagging test)	BS 8479 (2 000)	Балів / Grade	3, категорія А	

Ефект утворення катишків є природним процесом, тому його неможливо повністю усунути. Перенесення барвника з тканин насичених і темних кольорів на світлі тканини є неминучим. У разі зачеплення за гострі предмети слід очікувати витягування ниток. Відхилення у відтінках кольорів є допустимими з технологічних причин.
The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons.

ТОВ «Декора Груп»
⌂ вул. Гайдучка, 1, Львів, 79051
✆ +380 (97) 925 47 56